LE CATALOGUE PEINTURE SOL

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

NEUTRALISANT CIMENT

BASE ACIDE

Neutralisant pour décaper vos sols en béton ou en ciment avant mise en peinture.

AVANTAGES
Neutralisation efficace de la laitance du ciment.
Puissant extracteur des graisses et souillures.
Pouvoir de pénétration pour un bon nettoyage.
Biodégradable selon la législation en vigueur.

RENDEMENT
Brosse : 1 l / 5 l d'eau pour 10 m2.
Serpillière : 1 l / 5 l d'eau pour 10 m2.
Lave pont : 1 l / 5 l d'eau pour 10 m2.

DILUANT
Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Proscrire tout mélange avec un produit alcalin pour ne pas provoquer une réaction dangereuse.
Protéger toutes les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.
Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.
Diluer à l'eau chaude ou tiède pour encore augmenter l'efficacité de neutralisation du produit.
Laisser agir 15 à 20 mn avant d'effectuer un rinçage abondant à la machine haute pression.
Laisser suffisamment sécher le matériau avant d'entamer une éventuelle mise en peinture.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 60 mn
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : GHS05, GHS07
Conservation : 3 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur / extérieur
Support : sol
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un neutralisant ciment permettra de réaliser un nettoyage en profondeur des surfaces sans jamais les agresser.

1 - Vider préalablement le matériel mobile du bâtiment avant de procéder à toute action de nettoyage.

2 - Eliminer au balai ou à l'aspirateur les poussières ou les dépôts non adhérents pouvant gêner l'opération.

3 - Lire attentivement l'étiquette sur les précautions d'emploi, le dosage et l'application du produit.

4 - Porter des vêtements de protection spécifiques tels lunettes, gants, imperméables et bottes.

5 - Eviter l'application du détergent lorsque la surface est trop chaude lors d'une exposition prolongée

6 - Utiliser de l'eau chaude ou tiède afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'action du produit.

7 - Ne jamais surconcentrer le produit sans essai préalable pour une totale innocuité sur le support.

8 - Rincer abondamment après le nettoyage afin d'éviter les traces ou les auréoles après séchage.

ANTI POUSSIERE SOL

RESINE POLYURETHANE

Anti poussière incolore pour renforcer les bétons farinants, friables ou poreux.

AVANTAGES
Renforce les bétons poreux ou friables.
Ferme les pores en empêchant la poussière.
Très bonne résistance aux divers lavages.
Très bon rapport entre la qualité et le prix.

RENDEMENT
Spalter : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Pinceau : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Nettoyer sur sol gras avec le dégraissant industriel avant de rincer à la machine haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur adéquat pour homogénéiser tous les composants.
Appliquer en couches croisées de façon bien uniforme en évitant les surcharges ou les manques.
Patienter 24 h pour une sollicitation faible et 1 semaine pour un sollicitation plus normale du sol.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : sol
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un anti poussière sol doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.

2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.

3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.

4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.

6 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.

6 - Utiliser obligatoirement un primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.

7 - Homogénéiser mécaniquement base et durcisseur pour une durée de vie du mélange de 6 h maximum.

8 - Appliquer à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche télescopique.

PRIMAIRE SOL

RESINE POLYVINYLIQUE

Primaire pour assurer l'accrochage de la finition sur vos sols en béton ou ciment.

AVANTAGES
Forte adhérence grâce à un enracinement actif.
Renforce l'adhérence des finitions ultérieures.
Multi-recouvrable par mono ou bi-composants.
Séchage ultra rapide en moins de 10 mn.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m2 / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 6 à 7 m2 / l.

DILUANT
Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Nettoyer sur sol gras avec le dégraissant industriel avant de rincer à la machine haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
Appliquer en couche mince pour une bonne adhérence en évitant les surcharges préjudiciables.
Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de moins de 2 h pour un système cohésif.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Mat
Teintes : Ral 7040 & 9010
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Viscosité : Plus de 2 mn
Point éclair : Plus de 23°C
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : sol
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un primaire sol doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistant dans la durée.

1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.

2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.

3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.

4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.

5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute application.

7 - Appliquer à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche télescopique.

8 - Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 1 à 2 h pour une bonne cohésion du système.

PEINTURE SOL BOIS

RESINE POLYURETHANE

Peinture pour protéger un parquet, plancher, escalier, terrasse ou sol en bois.

AVANTAGES
Excellente résistance aux trafics répétitifs.
Grande souplesse du film sans craqueler.
Très bonne tenue aux rayons ultraviolets.
Résistance aux taches, marques et liquides.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 3 à 4 m2 / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m2 / l.

DILUANT
Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Eliminer les poussières, les résidus et autres dépôts non adhérents avant de nettoyer la surface.
Dégraisser un sol trop gras avec le dégraissant industriel avant de le rincer à la haute pression.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien brasser l'ensemble des composants.
Patienter 24 heures pour une sollicitation faible et 1 semaine pour un sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 60 mn
Sec recouvrable : 10 h
Taux cov : Moins de 350 g/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une peinture sol bois doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

1 - Attendre que le bois soit parfaitement sec avant d'envisager l'application d'une peinture appropriée.

2 - Repérer les fissures importantes avant de les reboucher avec un mastic de réparation adéquat.

3 - Eliminer les poussières, les résidus ou les matières non adhérentes avant de procéder au nettoyage.

4 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.

6 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.

6 - Utiliser obligatoirement un primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.

7 - Homogénéiser mécaniquement base et durcisseur pour une durée de vie du mélange de 6 h maximum.

8 - Appliquer à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche télescopique.

PEINTURE SOL BETON

RESINE POLYURETHANE

Peinture pour protéger, entretenir et décorer tous types de sols en béton ou ciment.

AVANTAGES
Excellente stabilité aux divers trafics répétés du quotidien.
Souplesse du film sans défaillance même à la longue.
Aspect de finition restant bien dur, lisse, tendu et satiné.
Très bonne tenue à la lumière et aux rayons ultra-violets.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 3 à 4 m2 / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m2 / l.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m2 / l.

DILUANT
Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS
Nettoyer un sol trop gras avec le dégraissant industriel avant de le rincer à la haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien brasser l'ensemble des composants.
Patienter 24 heures pour une sollicitation faible et 1 semaine pour un sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 60 mn
Sec recouvrable : 10 h
Taux cov : Moins de 350 g/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : sol
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Une peinture sol bois doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

1 - Attendre que le bois soit parfaitement sec avant d'envisager l'application d'une peinture appropriée.

2 - Repérer les fissures importantes avant de les reboucher avec un mastic de réparation adéquat.

3 - Eliminer les poussières, les résidus ou les matières non adhérentes avant de procéder au nettoyage.

4 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.

6 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.

6 - Utiliser obligatoirement un primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.

7 - Homogénéiser mécaniquement base et durcisseur pour une durée de vie du mélange de 6 h maximum.

8 - Appliquer à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche télescopique.