

CODEVE



LE CATALOGUE HUILE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE BOIS INTERIEUR

SELECTION HUILES

Huile bois intérieur pour bien protéger vos boiseries, portes et objets bois.

AVANTAGES

Rendu incolore pour conserver la teinte d'origine.
Redonne du lustre à toutes vos finitions ternies.
Résistance à l'eau et aux taches renforcées.
Non nocive pour l'environnement et la santé.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant toute application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser tous les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 4 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une huile bois intérieur doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile bois intérieur pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile bois intérieur avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile bois intérieur pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile bois pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE BOIS TEINTE

MIXTE HUILES

Huile bois teinté pour nourrir, décorer et teinter vos bois feuillus ou résineux.

AVANTAGES

Valorise le veinage naturel de tous vos types de bois.
Parfaite protection contre le soleil, UV, eau ou taches.
Redonne durablement de l'éclat aux bois défraîchis.
Nourrit le bois à coeur afin d'éviter les fendillements.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant toute application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien parfaitement homogénéiser les composants de l'huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES


Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 20 teintes bois
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 4 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une huile bois teinté doit redonner durablement de l'éclat aux meubles et protéger les vernis du vieillissement.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Effectuer obligatoirement un essai préalable sur surfaces sensibles, non identifiées ou usagées.
- 3 - Mélanger très soigneusement l'huile bois teinté pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 4 - Appliquer l'huile bois teinté avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou une éponge.
- 5 - Commencer à travailler le produit par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile bois teinté pendant 30 minutes minimum afin qu'il pénètre en profondeur.
- 7 - Attendre un séchage de 2 à 3 heures avant lustrage avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait rendu.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile bois pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE SALLE DE BAINS

SELECTION HUILES

Huile salle de bains pour protéger parquets ou boiseries des milieux humides.

AVANTAGES

Protection durable de vos meubles et boiseries.
Hydrofuge rendant le bois résistant à l'eau.
Empêche la décoloration du bois dans le temps.
Facile et agréable à appliquer car sans odeur.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.

Dégraisser soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant toute application de l'huile.

Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'huile salle de bain.

Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.

Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.

Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Taux cov : Moins de 10 g/l

Viscosité : Moins de 2 mn

Densité : Moins de 1 kg/l

Étiquetage : Sans

Teintes : Incolore

Séchage Hp : 40 mn

Séchage Rec : 6 h

Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une huile salle de bains doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile salle de bains pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile salle de bains avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile salle de bains pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre bien.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile salle de bains pour un rendu chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE PLAN TRAVAIL

MIXTE HUILES

Huile plan de travail pour protéger le plan bois des cuisines ou salles de bain.

AVANTAGES

Préserve les fibres du bois en les nourrissant.
Effet perlant et imperméabilisant.
Rend le bois résistant aux taches.
Procure un toucher soyeux naturel.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant toute application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 6 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une huile plan travail doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile plan travail pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile plan travail avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile plan travail pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile plan travail pour un rendu chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE TECK

MIXTE HUILES

Huile teck pour protéger votre mobilier de jardin en teck ou en bois tropicaux.

AVANTAGES

Finition naturelle laissant les bois respirer.
Empêche le grisaillement des bois.
Nourrit les bois laissés à l'état brut.
Protège les bois des tâches en extérieur.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant toute application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Point éclair : Sans
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 5 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une huile teck doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile teck pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile teck avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile teck pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre bien.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile teck pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE MEUBLE

SELECTION HUILES

Huile meuble pour entretenir vos boiseries, meubles ou objets en bois.

AVANTAGES

Nourrit les meubles en profondeur.
Ne relève pas les fibres du bois.
Redonne du lustre aux finitions ternies.
Procure un toucher soyeux naturel.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant toute application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 20 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 5 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une huile meuble doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile meuble pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile meuble avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile meuble pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile meuble pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE PARQUET

SELECTION HUILES

Huile parquet pour teinter et nourrir tous vos parquets ou escaliers en bois.

AVANTAGES

Conserve l'aspect naturel du bois.
Imperméabilise les bois laissés à l'état brut.
Entretient sans encrasser les parquets.
Teinte et nourrit en une seule opération.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m²/l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégraisser soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant toute application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 20 teintes bois
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 6 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une huile parquet doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile parquet pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile parquet avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile parquet pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile parquet pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE BARDAGE

MIXTE HUILES

Huile bardage pour teinter et protéger vos bardages, huisseries ou volets.

AVANTAGES

Parfaite protection des bois en extérieur.
Résiste aux ultraviolets et aux intempéries.
Imperméabilise les bois laissés à l'état brut.
Pas de craquelure du bois dans le temps.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant toute application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : 20 teintes bois
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 4 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une huile bardage doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile bardage pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile bardage avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile bardage pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile bardage pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE BOIS EXTERIEUR

MIXTE HUILES

Huile bois extérieur pour protéger vos bois résineux, feuillus ou exotiques.

AVANTAGES

Garde l'aspect naturel de tous vos types de bois.
Imprègne et protège en profondeur les pores du bois.
Laisse respirer le bois afin d'éviter tout grisaillement.
Résiste aux agressions du soleil, UV ou intempéries.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant toute application.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'huile bois.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 25 mn
Séchage Rec : 5 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une huile bois extérieur doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des tâches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile bois extérieur pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile bois extérieur avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile bois extérieur pendant 30 mn minimum afin qu'elle pénètre bien.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile bois extérieur pour un rendu chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



HUILE TERRASSE

MIXTE HUILES

Huile terrasse pour protéger vos terrasses en bois en intérieur ou en extérieur.

AVANTAGES

Hydrofugation de la fibre en profondeur.
Assure une protection longue durée.
Pouvoir anti-grisaillement renforcé.
Rend le bois résistant aux taches.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m²/l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un dégraissant adapté avant toute application de l'huile.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'huile.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une éponge dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : 20 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 5 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une huile terrasse doit protéger durablement votre essence de bois des rayons UV, de l'humidité ou encore des taches.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer la surface par abrasion en terminant avec un grain 100/120 avant toute application.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à huiler.
- 4 - Mélanger très soigneusement l'huile terrasse pour parfaitement homogénéiser tous les composants.
- 5 - Appliquer l'huile terrasse avec un spalter, un rouleau à poils ras type mohair ou un balai éponge.
- 6 - Laisser le bois absorber l'huile terrasse pendant 30 minutes minimum afin qu'elle pénètre en profondeur.
- 7 - Essuyer minutieusement l'huile excédentaire avec un chiffon non pelucheux et laisser durcir au séchage.
- 8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches d'huile terrasse pour un rendu lumineux et chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr