



CODEVE

LE CATALOGUE LASURE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



LASURE INTERIEUR

ACRYLIQUE

Lasure intérieur pour protéger et teinter poutres, lambris, escaliers et huisseries.

AVANTAGES

S'adapte à tous les bois après préparation.
Très facile d'utilisation et d'application.
Grand choix de couleurs décoratives.
Miscibilité des teintes entre elles.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m² / kg.
Airless : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m² / kg.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m² / kg.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES


Aspect : Mat
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 15 mn
Séchage Rec : 2 H
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une lasure intérieur protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure intérieur soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



LASURE DECO

ACRYLIQUE

Lasure déco pour protéger, entretenir et décorer en couleurs tous vos bois.

AVANTAGES

Grand choix de couleurs décoratives.
Très forte pénétration en profondeur.
Miscibilité des teintes entre elles.
Séchage rapide en moins de 30 mn.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / kg.
Airless : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m² / kg.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m² / kg.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.

Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.

Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.

Dégraissier les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.

Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien uniforme.

Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Taux cov : Moins de 10 g/l

Viscosité : Moins de 2 mn

Densité : Moins de 1 kg/l

Étiquetage : Sans

Teintes : 10 teintes bois

Séchage Hp : 20 mn

Séchage Rec : 3 h

Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une lasure déco protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraissier soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure déco soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



LASURE OPAQUE

ACRYLIQUE

Lasure opaque pour masquer les teintes trop foncées et valoriser le relief du bois.

AVANTAGES

Grande souplesse du film sans écaillage.
Très forte pénétration en profondeur.
Protection préventive des bois.
Sans odeur pendant et après utilisation.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m² / kg.
Airless : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m² / kg.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m² / kg.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 3 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une lasure opaque protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure opaque soit bien absorbée en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



LASURE GRISE

ALKYDE

Lasure grise pour protéger et décorer en gris huiseries, volets, balcons, fenêtres ou bardages.

AVANTAGES

S'adapte à tous les bois après préparation.
Très facile d'utilisation et d'application.
Pouvoir couvrant de la teinte grise.
Séchage rapide en moins de 40 mn.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m² / l.
Airless : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m² / l.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m² / l.

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort et sous la pluie lorsque le bois est chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Souris
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 5 h



La fiche conseils...

Une lasure grise protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure grise soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



LASURE BLANCHE

ALKYDE

Lasure blanche pour protéger et colorer en blanc vos volets, fenêtres ou bardages.

AVANTAGES

S'adapte à tous les bois après préparation.
Très facile d'utilisation et d'application.
Pouvoir couvrant de la teinte blanche.
Séchage rapide en moins de 40 mn.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m² / l.
Airless : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m² / l.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m² / l.

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort et sous la pluie lorsque le bois est chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Blanc
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 5 h



La fiche conseils...

Une lasure blanche qui protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure blanche soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



LASURE COULEUR

ALKYDE

Lasure couleur pour protéger et teinter en couleur huiseries, volets, balcons, fenêtres ou bardages.

AVANTAGES

Grand choix de couleurs décoratives.
Très forte pénétration en profondeur.
Miscibilité des teintes entre elles.
Séchage rapide en moins de 30 mn.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 16 m² / l.
Airless : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m² / l.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m² / l.

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort et sous la pluie lorsque le bois est chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 4 h



La fiche conseils...

Une lasure couleur protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure couleur soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



LASURE EXTERIEUR

ACRYLIQUE

Lasure extérieure pour protéger et teinter vos bois en intérieur comme en extérieur.

AVANTAGES

Transparence grâce à des pigments flushés.
Fort extrait sec pour une protection durable
Bon accrochage sur support humide.
Protection préventive des bois.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m² / kg.
Airless : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m² / kg.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m² / kg.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 4 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une lasure extérieur protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure extérieur soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



LASURE GEL

ALKYDE

Lasure gel pour teinter et protéger sans couler tous vos bois neufs ou anciens.

AVANTAGES

Application extrêmement facile sans coulure.
Transparence grâce à des pigments flushés.
Fort extrait sec pour une protection durable.
Protection préventive de tous vos bois.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 14 m² / l.

DILUANT

diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort et sous la pluie lorsque le bois est chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Ne jamais agiter car la lasure est gélifiée pour une utilisation prête à l'emploi sans coulure.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 20 teintes bois
Séchage Hp : 1 h
Séchage Rec : 6 h



La fiche conseils...

Une lasure gel protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure gel soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



LASURE TEINTEE

ALKYDE

Lasure teintée pour protéger, teinter et entretenir vos volets, portes, huisseries ou fenêtres.

AVANTAGES

Grande souplesse du film sans écaillage.
Très forte pénétration en profondeur.
Protection préventive des bois.
Séchage rapide en mois de 30 mn.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 16 m² / l.
Airless : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m² / l.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m² / l.

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort et sous la pluie lorsque le bois est chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 4 h



La fiche conseils...

Une lasure teintée protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure teintée soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



LASURE HAUTE PROTECTION

ALKYDE

Lasure haute protection pour protéger et décorer vos bois sur une très longue durée.

AVANTAGES

Protéger durablement les bois en climats difficiles.
Pouvoir hydrofuge renforcé contre l'humidité.
Résiste aux dégradations importantes du soleil.
Utilisation sur bois exposés aux fortes intempéries.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 16 m² / l.
Airless : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m² / l.
Pneumatique : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m² / l.

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort et sous la pluie lorsque le bois est chaud ou humide.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien uniforme.
Appliquer en 2 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 5 h



La fiche conseils...

Une lasure haute protection qui protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure haute protection soit bien absorbée.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr