

CODEVE



LE CATALOGUE PEINTURE SOL

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



ANTI POUSSIÈRE SOL

RESINE POLYURETHANE

Antipoussière incolore pour renforcer votre béton farinant, friable ou poreux.

AVANTAGES

Renforce les bétons poreux ou friables.
Ferme les pores en empêchant la poussière.
Très bonne résistance aux divers lavages.
Très bon rapport entre la qualité et le prix.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m² / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m² / l.

DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer sur sol gras avec le dégraissant industriel avant de rincer à la machine haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur adéquat pour homogénéiser tous les composants.
Appliquer en couches croisées de façon bien uniforme en évitant les surcharges ou les manques.
Patienter 24 h pour une sollicitation faible et 1 semaine pour une sollicitation plus normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : sol
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 5



La fiche conseils...

Un anti poussière sol doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 6 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Utiliser obligatoirement un primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.
- 7 - Homogénéiser mécaniquement base et durcisseur pour une durée de vie du mélange de 6 h maximum.
- 8 - Appliquer à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche télescopique.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PEINTURE ESCALIER BOIS

RESINE POLYACRYLIQUE

Peinture intérieure pour la protection de votre escalier en chêne, sapin ou hêtre.

AVANTAGES

Haute résistance à l'abrasion, rayures et chocs.
Adhérence optimale et excellent pouvoir couvrant.
Film souple et lessivable pour un entretien facile.
Sans odeur toxique, nocive ou dangereuse.

RENDEMENT

Brosse : 5 % pour 5 à 6 m² / l.
Rouleau : 10 % pour 6 à 7 m² / l.
Pistolet : 15 % pour 7 à 8 m² / l.

DILUANT

Dilution et nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bon accrochage.

Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.

Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité sur anciens fonds.

Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien brasser l'ensemble des composants.

Appliquer en couches croisées uniformes en évitant toutes les surcharges ou les manques.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Teintes : Teintes Ral

Protection : 9 / 10

Sec au toucher : 40 mn

Sec recouvrable : 6 h

Taux cov : Moins de 30 g/l

Emission : cov-A

Destination : Intérieur

Contenance : 5 l, 20 l

Support : Bois

Fabrication française : Oui

Rendement (en m² par l) : 5



La fiche conseils...

Une peinture escalier bois aide à la protection du bois face aux sollicitations avant tout rôle de décoration ou esthétique.

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou sous un soleil ardent pour une bonne tenue.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 6 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser la peinture bois intérieur.
- 7 - Utiliser un primaire en impression de manière à réaliser un bon système de protection du bois.
- 8 - Appliquer de façon uniforme en 2 couches en évitant toutes surcharges pour une bonne tenue.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PRIMAIRE SOL

RESINE POLYVINYLIQUE

Primaire d'accrochage pour l'adhérence de la finition sur votre sol en béton ou ciment.

AVANTAGES

Forte adhérence grâce à un enracinement actif.
Renforce l'adhérence des finitions ultérieures.
Multi-recouvrable par mono ou bi-composants.
Séchage ultra rapide en moins de 10 mn.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m² / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 5 à 6 m² / l.
Rouleau : 10 % pour 6 à 7 m² / l.

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer sur sol gras avec le dégraissant industriel avant de rincer à la machine haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
Appliquer en couche mince pour une bonne adhérence en évitant les surcharges préjudiciables.
Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de moins de 2 h pour un système cohésif.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Teintes : Ral 7040 & 9010
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 350 g/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Destination : Intérieur
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Support : sol
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 4



La fiche conseils...

Un primaire sol doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistant dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Homogénéiser soigneusement la peinture avec un agitateur mécanique avant toute application.
- 7 - Appliquer à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche télescopique.
- 8 - Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 1 à 2 h pour une bonne cohésion du système.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PEINTURE SOL BOIS

RESINE POLYURETHANE

Peinture satinée pour la protection de votre parquet, escalier, terrasse ou sol en bois.

AVANTAGES

Excellente résistance aux trafics répétitifs.
Grande souplesse du film sans craqueler.
Très bonne tenue aux rayons ultraviolets.
Résistance aux taches, marques et liquides.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 3 à 4 m² / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m² / l.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m² / l.

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Eliminer les poussières, les résidus et autres dépôts non adhérents avant de nettoyer la surface.
Dégraisser un sol trop gras avec le dégraissant industriel avant de le rincer à la haute pression.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien brasser l'ensemble des composants.
Patienter 24 heures pour une sollicitation faible et 1 semaine pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 60 mn
Sec recouvrable : 10 h
Taux cov : Moins de 350 g/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Destination : Intérieur
Contenance : 5 l, 20 l
Support : Bois
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 3



La fiche conseils...

Une peinture sol bois doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

- 1 - Attendre que le bois soit parfaitement sec avant d'envisager l'application d'une peinture appropriée.
- 2 - Repérer les fissures importantes avant de les reboucher avec un mastic de réparation adéquat.
- 3 - Eliminer les poussières, les résidus ou les matières non adhérentes avant de procéder au nettoyage.
- 4 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 6 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Utiliser obligatoirement un primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.
- 7 - Homogénéiser mécaniquement base et durcisseur pour une durée de vie du mélange de 6 h maximum.
- 8 - Appliquer à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche télescopique.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PEINTURE SOL BETON

RESINE POLYURETHANE

Peinture satinée pour une forte protection de tous vos types de sol en béton ou ciment.

AVANTAGES

Excellente stabilité aux divers trafics répétés du quotidien.
Souplesse du film sans défaillance même à la longue.
Aspect de finition restant bien dur, lisse, tendu et satiné.
Très bonne tenue à la lumière et aux rayons ultra-violets.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 3 à 4 m² / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 4 à 5 m² / l.
Rouleau : 10 % pour 5 à 6 m² / l.

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer un sol trop gras avec le dégraissant industriel avant de le rincer à la haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger mécaniquement avec un mélangeur pour bien brasser l'ensemble des composants.
Patienter 24 heures pour une sollicitation faible et 1 semaine pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
Teintes : Teintes Ral
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 60 mn
Sec recouvrable : 10 h
Taux cov : Moins de 350 g/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Destination : Intérieur
Contenance : 5 l, 20 l
Support : sol
Fabrication française : Oui
Rendement (en m² par l) : 3



La fiche conseils...

Une peinture sol bois doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

- 1 - Attendre que le bois soit parfaitement sec avant d'envisager l'application d'une peinture appropriée.
- 2 - Repérer les fissures importantes avant de les reboucher avec un mastic de réparation adéquat.
- 3 - Eliminer les poussières, les résidus ou les matières non adhérentes avant de procéder au nettoyage.
- 4 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 6 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Utiliser obligatoirement un primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.
- 7 - Homogénéiser mécaniquement base et durcisseur pour une durée de vie du mélange de 6 h maximum.
- 8 - Appliquer à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche télescopique.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr