



CODEVE

LE CATALOGUE TEINTE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PATINE A VIEILLIR

HYDRO ALCOOLIQUE

Patine à vieillir pour donner un bel aspect patiné et vieilli aux bois résineux.

AVANTAGES

Apporte un super aspect patiné et vieilli.
S'utilise sur pin, mélèze, sapin ou résineux.
Accentue les contrastes du veinage du bois
Séchage très rapide en seulement 30 mn.

RENDEMENT

Chiffon : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m² / l.
Laine acier : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m² / l.
Brosse : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m² / l.

DILUANT

Eau

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant bien adapté à cet usage.
Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour réaliser un bon effet de patine.
Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
Appliquer par mouvements rotatifs avec brosse, éponge ou chiffon en garnissant les pores du bois.
Recouvrir rapidement la patine avec un vernis mono ou bi-composants pour une bonne durabilité.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux
Point éclair : Sans
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 60 mn



La fiche conseils...

Une patine à vieillir doit permettre de rehausser le veinage du bois pour un bel aspect de patine à l'ancienne.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour une permettre un bon remplissage.
- 5 - Appliquer par mouvements rotatifs avec une brosse, éponge ou un chiffon en garnissant les pores du bois.
- 6 - Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs avant séchage de la patine à vieillir.
- 7 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après un séchage complet.
- 8 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PATINE A OMBRER

HYDRO ALCOOLIQUE

Patine à ombrer pour donner du relief aux moulures et autres boiseries.

AVANTAGES

Donne du relief aux meubles ou boiseries.
Très fort pouvoir tinctorial pour ombrage.
Excellent accrochage sur tous types de bois.
Séchage rapide en moins de 20 mn.

RENDEMENT

Chiffon : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m² / l.
Laine acier : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m² / l.
Brosse : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m² / l.

DILUANT

Eau

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Appliquer toujours sur un support préalablement imprimé avec un vernis mono ou bi-composants.
Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
Jeter dans le sens du bois avec de la laine d'acier ou un chiffon en modulant l'intensité de l'ombrage.
Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs du bois avant un séchage complet.
Recouvrir rapidement la patine avec un vernis mono ou bi-composants pour une bonne durabilité.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux
Point éclair : Sans
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : Sans
Teintes : 20 teintes bois
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 50 mn



La fiche conseils...

Une patine à ombrer doit donner du relief aux moulures des meubles ou des boiseries grâce à un fort pouvoir tinctorial.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Appliquer toujours sur un support préalablement imprimé avec un vernis mono ou bi-composants.
- 5 - Jeter dans le sens du bois avec de la laine d'acier ou un chiffon en modulant l'intensité de l'ombrage.
- 6 - Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs avant séchage de la patine à ombrer.
- 7 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.
- 8 - Recouvrir la patine à ombrer avec un vernis mono ou bi-composants pour une bonne durabilité.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



TEINTE BOIS

SOLUTION AQUEUSE

Teinte bois multi compatible pour teinter tous types d'essences de bois.

AVANTAGES

Couleur pour bois chaude et vivante.
Teinte économique car usage monocouche.
Faible odeur pour un usage intérieur.
Autorise tous types de finitions ultérieures.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m² / l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.

Dégraissier les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.

Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.

Contrôler l'intensité de la force colorante par un essai préalable afin de la diluer si besoin.

Appliquer avec une brosse, une éponge ou un chiffon à saturation dans le sens des fibres du bois.

Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Taux cov : Moins de 10 g/l

Viscosité : Moins de 2 mn

Densité : Moins de 1 kg/l

Étiquetage : Sans

Teintes : 10 teintes bois

Séchage Hp : 40 mn

Séchage Rec : 4 h

Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une teinte bois met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, cires ou huiles.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraissier soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 5 - Appliquer la teinte bois avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.
- 6 - Commencer à travailler la teinte bois par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 7 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.
- 8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



TEINTE BOIS COULEUR

SOLUTION AQUEUSE

Teinte bois couleur pour décorer vos bois intérieur, objet bois, meuble, boiserie ou parquet.

AVANTAGES

Met en couleur meuble, boiserie et plancher.
Teinte, décore et réhausse la beauté des bois.
Recouvrable par cires, huiles, lasures ou vernis.
Teintes miscibles entre elles par mélange.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m² / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m² / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m² / l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne pénétration.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
Appliquer avec une brosse, une éponge ou un chiffon à saturation dans le sens des fibres du bois.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 2 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une teinte bois couleur met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, cires ou huiles.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 5 - Appliquer la teinte bois couleur avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.
- 6 - Commencer à travailler la teinte bois couleur par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 7 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.
- 8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PATINE MEUBLE

COPOLYMERE

Patine meuble pour rehausser le veinage du bois pour un bel aspect patiné.

AVANTAGES

Rehausse fortement le relief des fibres du bois.
Très forte concentration en pigments blanc profond.
Miscibilité avec tous types de colorants universels.
Séchage ultra rapide pour un ponçage après 5 mn.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m² / kg.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m² / kg.
Eponge : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m² / kg.

DILUANT

Eau

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.

Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.

Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour un bon cérusage.

Additionner 5 % maximum de colorants universels pour une éventuelle mise à la teinte.

Appliquer par mouvements rotatifs avec une brosse, éponge ou un chiffon en garnissant les pores du bois.

Attendre le séchage complet avant d'égrener avec de la laine d'acier dans le sens du bois.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux

Taux cov : Moins de 10 g/l

Viscosité : Plus de 2 mn

Densité : Plus de 1 kg/l

Étiquetage : Sans

Teintes : Blanc

Séchage Hp : 5 mn

Séchage Rec : 30 mn

Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une patine meuble doit permettre de rehausser le veinage du bois pour un bel aspect de patine à l'ancienne.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour une permettre un bon remplissage.
- 5 - Appliquer par mouvements rotatifs avec une brosse, éponge ou un chiffon en garnissant les pores du bois.
- 6 - Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs avant séchage de la patine meuble.
- 7 - Egrenier avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.
- 8 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



PATINE BLANCHE

COPOLYMERE

Patine blanche pour rehausser le veinage du bois pour un bel aspect vieilli.

AVANTAGES

Rehausse le veinage des pores du bois.
Forte concentration en dioxyde de titane.
Miscibilité avec les colorants universels.
Séchage rapide pour un ponçage dès 5 mn.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m² / kg.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 2 à 3 m² / kg.
Pistolet : 20 à 30 % pour 4 à 5 m² / kg.

DILUANT

Eau

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.

Dégraissier les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.

Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour une bon cérusage.

Additionner 5 % maximum de colorants universels pour une éventuelle mise à la teinte.

Appliquer par mouvements rotatifs avec une brosse, éponge ou un chiffon en garnissant les pores du bois.

Attendre le séchage complet avant d'égrener avec de la laine d'acier dans le sens du bois.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux

Taux cov : Moins de 10 g/l

Viscosité : Plus de 2 mn

Densité : Plus de 1 kg/l

Étiquetage : Sans

Teintes : Blanc

Séchage Hp : 5 mn

Séchage Rec : 30 mn

Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une patine blanche doit permettre de rehausser le veinage du bois pour un bel aspect de patine à l'ancienne.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraissier soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Ouvrir généreusement les pores du bois à la brosse métallique pour une permettre un bon remplissage.
- 5 - Appliquer par mouvements rotatifs avec une brosse, éponge ou un chiffon en garnissant les pores du bois.
- 6 - Accentuer les ombrages en essuyant plus ou moins les reliefs avant séchage de la patine blanche.
- 7 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.
- 8 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



TEINTE MEUBLE

HYDRO ALCOOLIQUE

Teinte meuble pour colorer toutes vos boiseries ou meubles en bois.

AVANTAGES

Compatible avec toutes les essences de bois.
Fort pouvoir tinctorial des tons sélectionnés.
Miscibilité des différentes teintes entre elles.
Protection par un agent anticryptogamique.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m² / l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne pénétration.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
Appliquer avec une brosse, une éponge ou un chiffon à saturation dans le sens des fibres du bois.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 2 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une teinte meuble met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, cires ou huiles.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 5 - Appliquer la teinte meuble avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.
- 6 - Commencer à travailler la teinte meuble par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 7 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.
- 8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



TEINTURE BOIS

CONCENTRE AQUEUX

Teinture bois pour teinter les résines mono ou bi composants à base d'eau.

AVANTAGES

Ultra concentré pour un usage à très faible dose.
Contretypage facile des coloris déjà existants.
Pigments d'une grande stabilité aux ultraviolets.
Compatible avec toutes les résines à base d'eau.

RENDEMENT

Dilution de 5 à 15 % selon la teinte

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.

Additionner 5 à 15 % de teinte concentrée dans le produit en variant la dose selon la nuance désirée.

Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.

Contrôler l'intensité de la force colorante par un essai préalable afin de la diluer davantage si besoin.

Appliquer avec une brosse, une éponge ou un chiffon à saturation dans le sens des fibres du bois.

Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier n° 000.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Taux cov : Moins de 10 g/l

Viscosité : Moins de 2 mn

Densité : Moins de 1 kg/l

Etiquetage : Sans

Teintes : 10 teintes bois

Séchage Hp : 30 mn

Séchage Rec : 3 h

Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une teinture bois met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, vitrificateurs, cires ou huiles.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 5 - Appliquer la teinture bois avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.
- 6 - Commencer à travailler la teinture bois par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 7 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.
- 8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



TEINTE PARQUET

HYDRO ALCOOLIQUE

Teinte parquet pour teinter tous vos parquets ou planchers en bois.

AVANTAGES

Compatible avec toutes les essences de bois.
Fort pouvoir tinctorial des colorants.
Miscibilité des différentes teintes entre elles.
Protection par un agent anticryptogamique.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m² / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m² / l.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne pénétration.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
Appliquer avec une brosse, une éponge ou un chiffon à saturation dans le sens des fibres du bois.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Taux cov : Moins de 10 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : Sans
Teintes : 10 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 3 h
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Une teinte parquet met en valeur le veinage du bois et doit accepter toutes les finitions tels vernis, cires ou huiles.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 5 - Appliquer la teinte parquet avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.
- 6 - Commencer à travailler la teinte parquet par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 7 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.
- 8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



EGALISATEUR TEINTE

RESINE ALKYDE

Egalisateur de teinte pour bien uniformiser les différentes teintes du bois.

AVANTAGES

Atténue les différences de teintes du bois.
Masque le reflet rouge des bois exotiques.
Protection temporaire avant finition.
Recouvrable par cires, lasures ou vernis.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m² / l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m² / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m² / l.

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Travailler sur un support parfaitement poncé et dépoussiéré afin d'obtenir une bonne pénétration.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec un dégraissant adapté à cet usage.
Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
Appliquer avec une brosse, une éponge ou un chiffon à saturation dans le sens des fibres du bois.
Attendre le séchage complet avant d'égrener dans le sens du bois avec de la laine d'acier.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Chêne & chêne doré & acajou
Séchage Hp : 1 h
Séchage Rec : 8 h



La fiche conseils...

Un égalisateur de teinte atténue les différences de teintes du bois et doit accepter les finitions tels vernis, cires ou huiles.

- 1 - Supprimer toutes peintures, lasures, vernis, cires pouvant faire obstacle à la pénétration de la teinte.
- 2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 3 - Mélanger avant mise en œuvre et en cours d'application pour garder une teinte toujours uniforme.
- 4 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 5 - Appliquer l'égalisateur de teinte avec un chiffon, à la mèche ou à la laine d'acier dans le sens du fil du bois.
- 6 - Commencer à travailler l'égalisateur de teinte par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 7 - Renouveler l'opération une nouvelle fois si vous voulez renforcer la coloration de votre surface.
- 8 - Egrener avec de la laine d'acier n° 000 dans le sens des fibres du bois après séchage complet.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr